



رزین اوره – فرمالدئید بوتیله

S-800-XB-60

نوع محصول

یک رزین اوره فرمالدئید بوتیله شده با ویسکوزیته متوسط می باشد.

خواص

فعالیت متوسط تا زیاد	براقیت بالا
سخت شدن سریع	پایداری و سازگاری خوب با رزین های الکید کوتاه روغن
مقاومت شیمیایی بالا	

کاربرد

سیستم های سخت شونده در درجه حرارت های پایین کوره
روکش های سخت شونده با اسید برای روی چوب

مشخصات	فرمول پیشنهادی	لاک سخت شونده با اسید
درصد جامد (%)	۵۸-۶۲	جزء الف
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	۱۰-۱۵	رزین ۶۳۲۵
عدد اسیدی (mg KOH/g)	حداکثر ۴	رزین اوره ۶۰٪
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۲	نرمال بوتانول
		بوتیل گلیکول
		زایلن
		آنتی ژل
		جزء ب
		نرمال بوتانول
		زایلن
		پاراتولون سولفونیک اسید ۶۰٪
		نسبت اختلاط الف/ب: ۵/۹۵

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی:	بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری:	یک سال
شرایط نگهداری:	محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد. محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.