

شرح محصول

SM-120 محصولی است تکسوتروپیک با حالت خامه ای و سبک، با قابلیت تولید در رنگ های مختلف و منطبق با سفارشات بازار. این ماستیک به منظور پر کردن و هم سطحی انواع تخلخل های موجود در سنگ های ساختمانی همچون مرمریت، تراورتن، گرانیات و غیره استفاده می گردد.

ویژگی ها

- ✓ کاردک خوری مناسب
- ✓ زمان خشک شدن خوب
- ✓ مقاوم در مقابل زردگرایی
- ✓ ساب پذیری مناسب
- ✓ براقیت خیلی خوب

روش مصرف

به منظور اعمال ماستیک روی بستر مورد اجرا در ابتدا سطح اجرائی مورد نظر باید پیش ساب خورده، خشک و عاری از هرگونه مواد آلاینده سطحی و گرد و غبار باشد. ماستیک پس از ترکیب کامل و اختلاط با هاردنر مربوطه (با نسبت ۲٪ وزنی) به وسیله کاردک روی سطوح مورد نظر اعمال می گردد. سطح پوشش داده شده با این محصول بعد از گذشت ۴۵ دقیقه در دمای محیط (۲۵ درجه سانتی گراد) و یا ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در کوره ای با دمای ۹۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد کاملاً خشک شده و آماده ی مراحل فرآوری می باشد.

بسته بندی و انبارداری

این محصول به همراه هاردنر در ظروف ۱۰ کیلوگرمی بسته بندی و به بازار مصرف عرضه میگردد. ماستیک سنگ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و در محیط سربسته، به شرط عدم باز کردن درب ظرف، از تاریخ تولید آن به مدت ۲ ماه قابل نگهداری و مصرف می باشد.